

CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
BIURO KWATERMISTRZOWSKO – INWESTYCYJNE

WARUNKI TECHNICZNE

RĘCZNIK FROTTE

WARSZAWA, 2008 rok

I. OPIS OGÓLNY:

Przedmiotem warunków technicznych jest ręcznik frotte w kształcie prostokąta o wymiarach 50 cm x 100 cm.

II. RODZAJ TKANINY:

Bawełna 100%, o gramaturze 290 g/m² ± 15

III. MASA WYROBU JEDNEJ SZTUKI – 145 g ± 7

IV. TOLERANCJA WYMIARÓW:

1. szerokość 50 cm ± 2
2. długość 100 cm ± 3

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TKANINY RĘCZNIKOWEJ:

1. Siła zrywająca (daN) w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niż:
 - a) osnowa – 20 daN
 - b) wątek – 20 daN
2. Wodochłonność po praniu (%) nie mniej niż 250
3. Odporność wybarwień, nie mniej niż:
 - a) pranie
 - zmiana barwy – 4
 - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej – 4
 - b) tarcie mokre
 - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej – 3 – 4

VI. KOLORYSTYKA

Ręcznik kolorowy z napisem „ZK – AŚ”

VII. Wyroby złożone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.

DYREKTOR
Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego
Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Marek Ośka
ptk Marek Ośka